SCHEDA TECNICA

MF Basic
Stucco base minerale pronto all'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome articolo: MF Basic
Codice articolo: MF01GS-0001

Campo di applicazione:
Pavimenti, scale, pareti, bagni | Interno

Destinazione d'uso:
MF Basic è uno stucco base progettato per essere utilizzato su superfici minerali come calcestruzzo, massetti, intonaci o piastrelle, per creare una base uniforme e liscia. È particolarmente indicato per la preparazione delle superfici interne prima dell'applicazione di finiture decorative.

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Facile applicazione
- Asciugatura rapida
- Elevata adesione ai substrati minerali
- Resistente all'umidità
- Completamente verniciabile
- Buona resistenza all'abrasione

CONFEZIONI DISPONIBILI

- Confezione da 10 kg

Consumo:
ca. 1,2 kg/m² per mm di spessore (a seconda della superficie)

Tempo di lavorazione:
ca. 30 minuti a +20 °C

Tempi di asciugatura:

- Sovrapplicabile: dopo 2-3 ore (a +20 °C)
- Calpestabile: dopo 12 ore
- Resistente ai carichi meccanici: dopo 24 ore

STOCCAGGIO

12 mesi, conservare in un luogo fresco e asciutto nel contenitore originale. Proteggere dal gelo.

SICUREZZA

GISCODE: RE1
Indossare guanti protettivi, occhiali e abbigliamento adeguato durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Normativa UE ("Decopaint-RL"):
Il contenuto massimo di VOC consentito dalla normativa UE 2004/42/CE (Categoria AII/j/Tipo Wb) è di 140 g/l nel prodotto pronto all'uso (Limite 2010).
Questo prodotto soddisfa la normativa UE 2010.

SOTTOFONDO

Il substrato deve essere asciutto, solido, privo di polvere, crepe e sostanze che possano impedire l'adesione. Le superfici devono essere preparate in modo adeguato, ad esempio mediante levigatura o sabbiatura. In caso di superfici particolarmente porose, può essere necessario un primer prima dell'applicazione di MF Basic.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

1. Mescolare MF Basic con acqua pulita in un rapporto di circa 0,5-0,6 litri per kg di polvere.
2. Applicare la miscela sulla superficie preparata con una spatola liscia o dentata.
3. Livellare bene la superficie per ottenere uno strato uniforme.
4. Lasciare asciugare completamente tra uno strato e l'altro se necessario.

SMALTIMENTO

Il prodotto non indurito deve essere smaltito secondo le normative locali. I residui asciutti possono essere trattati come rifiuti domestici.

Per ulteriori dettagli su sicurezza e composizione, consultare l'etichetta o la scheda di sicurezza. Le informazioni si basano su test e condizioni standard. Si consiglia di eseguire test preliminari. Siamo a disposizione per consulenza tecnica.

Versione aggiornata a gennaio 2025 – annulla le versioni precedenti.