

TECHNISCHES MERKBLATT

MF Alkaline

Einkomponentige Polymeremulsion zur Grundierung von mineralischen Untergründen

Geeignet für:



Wand



Boden



Indoor

Eigenschaften:



Gute
Haftung



Atmung-
aktiv



Alkali-
beständig



Trocken
3-4 h



Lagerzeit
6 Monate

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis**	Reichweite
MF Alkaline	MFPA431	1 kg in der Flasche	Unverdünnt (max 10 % Wasser)	ca. 15 qm
	MFPA435	5 kg im Kanister	Unverdünnt (max 10 % Wasser)	ca. 75 qm

Anwendung

Grundierung und Porenfüller vor der Lackierung mit MF Sealer, MF Sealer Pro, auf alkalischen Untergründen.

Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Mit kurzfloriger Rolle satt auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Trocknungszeit je nach Temperaturen mind. 3-4 Stunden. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein 2. Auftrag.

Versiegelung*

Nach der Trocknung erfolgt die Versiegelung mit MF Sealer oder MF Sealer Pro.

Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE®
• FREE YOUR ROOM •

MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de