

TECHNISCHES MERKBLATT

MF BaseCoat fein

Standfeste, feine Grundspachtelmasse, faserverstärkt

GEEIGNET FÜR



Wand



Boden



Treppe



Indoor



Outdoor

EIGENSCHAFTEN



Hohe Festigkeit



Frostsicher



Auf Fliese



Für Renovierung



Verarbeitungszeit
Ca. 30 min.



Trocknungszeit
ca. 8 h



Lagerzeit
12 Monate

PRODUKTDATEN

ARTIKELBEZEICHNUNG	ART.-NR.	GEBINDE	MISCHUNGSVERHÄLTNISS	REICHWEITE
MF BaseCoat	MFBS437	15 kg im Eimer	15 kg auf 5 - 6 Liter kaltes Wasser	ca. 1 kg / m ² / Schicht

Anwendung

faserverstärkte, standfeste Ausgleichs- und Kontaktpachtelmasse für alle Untergründe im Innen- und Außenbereich. Geeignet, um Oberflächen im Bad und im Wandbereich auf die Oberflächenqualität Q 4 zu spachteln.

Untergrund

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 und DIN EN 13318 entsprechen. Unterböden müssen dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

Boden: Zement-, Calciumsulfatestriche, Beton und andere saugfähige Untergründe sind mit MF Primer LF vor zu grundieren, nach ca. 2 Stunden mit MF Primer QS grundieren. Nichtsaugende Untergründe wie Fliesen, sowie Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten sind mit MF Primer QS vorzustrichen. Neue, gut abgesandete normgerechte Gussasphaltestriche benötigen keinen Vorstrich.

Wand: mineralische (Gipsputz, Kalkzementputz, Zementputz, Lehm, Beton, etc.) und nichtmineralische Untergründe (Rigipspanplatten, Fermacellplatten, Spanplatten, etc.), sowie Mischuntergründe wie Putz- und Trockenbauplatten sind mit MF Primer Q vor zu grundieren. Nichtsaugende Untergründe wie Fliesen, sowie Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten sind mit MF Primer QS vorzustrichen. Trockenzeiten der Vorstriche beachten.

Verarbeitung

MF BaseCoat fein kann bei einer Raumtemperatur von 20 °C ca. 30 Minuten verarbeitet werden.

Den Trockenmörtel in kaltes, sauberes Leitungswasser (s. Mischungsverhältnis) einstreuen und anschließend mit einem Rührwerk klumpenfrei anrühren. Nach kurzer Reifezeit (ca. 1 Min.) nochmals kurz durchrühren. Die angerührte Masse sollte eine sämige und einheitliche Konsistenz besitzen. Die Konsistenz und die Raumtemperatur haben Einfluss auf die Verarbeitungszeit.

Die angerührte Masse mittels Glättkelle auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund auftragen. Die Auftragsstärke sollte zwischen 1 - 2 mm betragen. Bei starken Ausbrüchen oder Unebenheiten empfehlen wir die Verwendung von MF BaseCoat oder MF SolidBase. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung, um zu schnelles Antrocknen zu vermeiden. Vorrangig für Wände geeignet, nicht in Bereichen verwenden, wo stehendes Wasser vorkommt. Hier kommt MF Basic zum Einsatz.

Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 60 Min.

Trocknungszeit

3 - 12 h je nach Temperatur

Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten.

Lagerzeit

12 Monate

Entsorgung

Das Produkt sollte als gefährlicher Abfall behandelt werden. HP 4 - reizend (Hautreizung und Augenschädigung), HP 5 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr, HP 13 - Sensibilisierend
Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie Inhaltsstoffe entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Juli 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE[®]
• FREE YOUR ROOM •

MURFACE GmbH

Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: + 49 52 50 - 4 19 93 00

Fax: + 49 52 50 - 4 19 93 11

mail@murface.de

www.murface.de