

TECHNISCHES MERKBLATT

MF MetalEffect

Glanz-Effektlasur auf natürlicher Basis

Geeignet für:



Wand



Indoor

Eigenschaften:



Edle
Optik



Atmungs-
aktiv



Natürlich



Trocken
6-8 h



Lagerzeit
12 Monate

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis	Reichweite
MF MetalEffect	MFME...-5	0,5 Liter in der Dose	Max. 1:1 mit Wasser	ca. 10 m ²
	MFME...-0	1 Liter in der Dose	Max. 1:1 mit Wasser	ca. 20 m ²

Anwendung

Lasurfinish mit edel schimmernden Effekten. Durch Glanzpigmente in einer Wachs-Seifen-Emulsion erhalten Sie kontrastreiche Oberflächen. Erhältlich in 18 verschiedenen Farbeffekten.

Untergrund

Eignet sich aufgrund der Zusammensetzung nur auf unseren mineralischen Spachtelsysteme, wie MF MurStone, MF MurLime, MF MurClay, MF MurCement, MF Concrete.

Verarbeitung

MF MetalEffect mit einer Farbrolle, Baumwolltuch oder Schwamm dünn auftragen und direkt mit der Venezianer Kelle abtragen. Soll die letztendliche Oberfläche stark nuanciert sein, kann nach vollständiger Trocknung mit feinem Schleifpapier (K4000) poliert werden. Bei strukturierten Oberflächen kann die Lasur an der Oberfläche mit Schleifpapier (K1000) abgetragen werden, so dass der Effekt nur in den Vertiefungen zurück bleibt.

Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 60 Min.

Trocknungszeit

Ca. 2 - 4 h je nach Temperatur

Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten.

Lagerzeit

6 Monate

Entsorgung

Eingetrocknete, saubere Leergebinde sind über Sammelsysteme recyclebar.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE®
• FREE YOUR ROOM •

MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de