TECHNISCHES MERKBLATT

MF MetalEffect

Glanzeffektlasur mit metallischen Pigmenten auf Basis einer Wachs-Seifen-Emulsion (Punisches Wachs).

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelbezeichnung	MF MetalEffect
Artikelnr.	0,5 Liter MFME… 1,0 Liter MFME…
Tönung	• Red Gold • Gold • Ice White • Red Silver • Warm Silver • Sterling Silver • Green Gold • Bronze • Copper • Violet • Amethyst Blue • Lava Red • Chrome Red • Old Bronze • Mint • Platinium
Anwendungsbereich	Wand, Decke | Indoor Auf MF MurStone, MF MurMarble, MurLime, MurClay.
Verwendungszweck	Lasurfinish mit edel schimmernden Effektpigmenten. Durch Glanzpigmente in einer Wachs-Seifen-Emulsion werden kontrastreiche Oberflächen geschaffen, welche auf Glanz poliert werden können. Erhältlich in 18 verschiedenen Farbeffekten. Wachsseife aus gebleichtem Bienenwachs und Ammoniumtartrat. Diese Seife enthält kein Öl. Nach dem Auftrocknen wasserunlöslich. Während der Herstellung der Seife wird das Ammoniak ausgekocht. Die erhaltene Seife riecht im heißen Zustand nach Seife. Im kalten Zustand ist die Seife fast geruchslos, nach dem Auspolieren auf der Wand wird die Fläche nach wenigen Tagen geruchlos. Das Wachs auf der Wand hat eine außerordentlich hohe Alterungsstabilität. **Hinweis: Die Effektlasur funktioniert nur auf mineralischen und saugenden Untergründen!**
Eigenschaften	• einfach zu verarbeiten • polierbar • schützt die Putzoberfläche • kann mit Wasser verdünnt werden (max. 1:1 je nach Effekt)
Gebindegröße	0,5 L Dose 1,0 L Dose

Verarbeitungszeit	Keine Topfzeit; Verarbeitungszeit auf der Wand ca. 5 -10 Minuten (je nach Saugverhalten des Untergrundes und Temperatur)
Verbrauch	ca. 10-20 m² / Liter (je nach Effekt und Struktur des Untergrundes)
Trocknungszeit	• oberflächlich trocken: ca. 30 Minuten, +20 °C und 65 % rel. LF • polierbar: nach ca. 30-60 Minuten, +20 °C und 65 % rel. LF
Lagerzeit	24 Monate kühl und trocken im Originalgebinde. Vor Frost schützen. Maximale Lagertemperatur +30 °C.
Sicherheitshinweise	Vorsichts- und Sicherheitshinweise dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

UNTERGRUND

Es eignen sich aufgrund der Zusammensetzung nur unsere mineralischen Spachtelsysteme wie MF MurStone, MF MurLime, MF MurClay und MurMarble. Durch ein vorheriges „Grundieren" oder „Vorstucken" mit Wax Liquid (farblos) lässt sich die Effektlasur länger auf der Fläche verteilen. Somit können auch größere Flächen zusammenhängend beschichtet werden.

Die Murface Aufbauempfehlungen helfen bei der Wahl der richtigen Vorarbeiten und der entsprechenden Produkte.

VERARBEITUNG

MF MetalEffect mit einer Farbrolle, Pinsel, Schwamm oder Schwammbrett dünn auftragen und nach belieben lasieren. Nach ca. 30 Minuten kann mittels Poliermaschine und Polierpad die Oberfläche auf Glanz poliert werden. Somit werden auch alle überschüssigen Pigmentreste entfernt und die Oberfläche ist abwischbar.

Hinweis: Verarbeitung nicht unter +12 °C Oberflächentemperatur und +15 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %.
Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

ENTSORGUNG

Kleinere Mengen ausgetrockneter Farbreste können im Hausmüll entsorgt werden. Reste nicht in den Ausguss gießen oder im WC entleeren. Weitere Entsorgungshinweise dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie Inhaltsstoffe dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett entnehmen. Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser technischen Information Stand Januar 2025 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.