

TECHNISCHES MERKBLATT

MF MurMetal

1K Echtmetall-Spachtel zur dekorativen Oberflächenveredelung

Geeignet für:



Wand



Indoor

Eigenschaften:



Edle
Optik



Trocken
6-8 h



Lagerzeit
12 Monate

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis**	Reichweite
MF MurMetal	MFMM...1	1 kg in der Dose	Verarbeitungsfertig Max. 10 % Wasser	ca. 1 m ²
	MFMM...2	2 kg in der Dose	Verarbeitungsfertig Max. 10 % Wasser	ca. 2 m ²

Anwendung

In Acryl gebundenes Echtmetall für die Gestaltung von metallischen Oberflächen. Anzuwenden auf Wänden, Kunstobjekten oder Möbeln. Die Oberfläche besitzt nach Fertigstellung die authentischen Eigenschaften des jeweiligen Metalls.

Untergrund

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18363 entsprechen. Untergründe müssen dauertrocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebhemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen. Die vorgespachtelte Oberfläche sollte mind. Q3 entsprechen. Saugende / stark saugende Untergründe mit Primer LF grundieren.

Verarbeitung

MF MurMetal ist bei einer Raumtemperatur von 20 °C ca. 10 min. auf der Objektfläche glätt- oder strukturierbar. Die Masse vor Gebrauch mit einem Rührwerk aufrühren. MF MurMetal auf den vorbereiteten Untergrund in gewünschter Schichtdicke (1 - 2 mm) aufrollen und / oder aufspachteln. Nach belieben strukturieren. Frühestens nach 6 Stunden ist die Oberfläche schleifbar. Hier wird in Schleifkörnung P320, P400, P600, P800, P1000 vorbereitend geschliffen. Danach erfolgt der Feinstschliff mit P1000 Trizact bis hin zur Politur P3000, P6000 und P8000. Zur Reinigung der Oberfläche eignet sich ein Silikonentferner (TEC7 Cleaner). Mit dem Finish-Pad wird die Fläche noch einmal egalisiert. Als Oberflächenschutz und für eine erhöhte Farbbrillanz verwende unser MF Wax.

Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 30 - 45 Min.

Trocknungszeit

Ca. 6 - 8 h je nach Temperatur

Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten.

Lagerzeit

6 Monate

Entsorgung

Eingetrocknete, saubere Leergebinde sind über Sammelsysteme recyclebar.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE[®]
◀ FREE YOUR ROOM ▶

MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de