

TECHNISCHES MERKBLATT

MF Primer Q



1K lösemittelfreier, weichmacherfreier und gefüllter Haftgrund mit Aufbrennsperre.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelbezeichnung	MF Primer Q
Artikelnr.	MFPR415 (5 kg) MFPR416 (12,5 kg)
Tönung	weiß pigmentiert (ab Werk)
Anwendungsbereich	Wand, Bad Indoor, Outdoor Für den Untergrundaufbau!
Verwendungszweck	Als Grundanstrich mit guter Haftwirkung auf feinporösen, leicht saugenden mineralischen Untergründen, tragfähigen und fest haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Speziell als griffiger Haftvermittler für nachfolgende Beschichtungen aus dem Murface Systemaufbau, speziell für die mineralischen Produkte wie MF MurStone, MF MurLime, MF MurClay oder MF MurMarble. Ferner geeignet als Grundanstrich auf Gipsbau-, Gipskarton-, Span- und Hartfaserplatten im Innenbereich. Die geruchsarme, lösemittelfreie Einstellung ermöglicht den Einsatz besonders im Wohnbereich, Räumen, die der Herstellung und Lagerung von Lebensmitteln dienen und Räumen ohne ex-geschützte Installation. In kritischen Anwendungsbereichen mit besonderen Auflagen und Anforderungen muss die Tauglichkeit im Einzelfall überprüft werden.
Eigenschaften	• wasserverdünnbar • pigmentiert • umweltverträglich • lösemittelfrei • hervorragende Haftfestigkeit • griffige Oberfläche • leichte Verarbeitung • diffusionsfähig
Gebindegröße	5 kg Gebinde 12,5 kg Gebinde
Verarbeitungszeit	Keine Topfzeit
Verbrauch	ca. 150-250 g / m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Trocknungszeit	ca. 60 Minuten oberflächentrocken, nach 6 Stunden überstreichbar (bei +20 °C)
Lagerzeit	24 Monate, frostfrei

UNTERGRUND

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 und DIN EN 13318, bzw. DIN 18363 entsprechen. Unterböden müssen dauer trocken, fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein. Trennschichten sind durch geeignete mechanische Maßnahmen zu entfernen.

Schlecht haftende Anstriche restlos entfernen. Neuputz und Beton mindestens 14 Tage unbehandelt lassen.

MF Primer Q wird nach gutem Aufrühren unverdünnt verarbeitet. Je nach Saugfähigkeit ist ein Zusatz von max. 5 % Wasser möglich.

Die Murface Aufbauempfehlungen helfen bei der Wahl der richtigen Vorarbeiten und der entsprechenden Produkte.

VERARBEITUNG

Kann gestrichen oder gerollt werden.

Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. In den Pausen Arbeitsgeräte mittels Haushaltsfolie umwickeln (keine Antrocknung).

Mindestverarbeitungstemperatur: + 5° C für Material und Untergrund

Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht ausgehärtete Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altlacke abgeben. Ausgehärtetes Material kann über den Restmüll entsorgt werden. Vor Kindern geschützt aufbewahren.

Wir verweisen besonders auf unser Sicherheitsdatenblatt!

ENTSORGUNG

Inhaltsstoffdeklaration: Produkt enthält Kunststoffdispersion, Titandioxid, Pigmente, Kalkspat, Silikate Konservierungsmittel, Additive und Wasser. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: Produktkategorie h (Wb) mit Grenzwerten von 30 g/l (2010) VOC.

Max. VOC-Gehalt: 2 g/l.

Allergikerhinweis n. EUH 208: Dieses Produkt erhält Konservierungsmittel auf Basis von Benzisothiazolinon (BIT) und Chlor-Methylisothiazolinon (CIT/MIT). Diese können allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte (pinselreine) Gebinde zum Recycling geben.

Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben und Lacke oder als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der örtlichen Sondermüll-Sammelstelle als Abfälle von Farben auf Wasserbasis entsorgen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie Inhaltsstoffe dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett entnehmen. Wir gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser technischen Information Stand Januar 2025 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.