SCHEDA TECNICA

MF MetalEffect
Finitura a smalto con pigmenti metallici a base di emulsione di cera e sapone (Cera punica).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nome articolo: MF MetalEffect
Codice articolo:
MF04LA-0xxx 0,5 Litri
MF04LA-0xxx 1,0 Litri

Colorazione:

- Red Gold
- Gold
- Ice White
- Red Silver
- Warm Silver
- Sterling Silver
- Green Gold
- Bronze
- Copper
- Violet
- Amethyst Blue
- Lava Red
- Chrome Red
- Old Bronze
- Mint
- Platinium

Campo di applicazione: Pareti, soffitti | Interni
Applicabile su MF MurStone, MF MurMarble, MurLime, MurClay.

Destinazione d'uso:
Finitura con effetto di lusso grazie a pigmenti metallizzati. Gli pigmenti di lucentezza incorporati in un'emulsione di cera e sapone creano superfici contrastanti che possono essere lucidate. Disponibile in 18 differenti effetti cromatici.

La cera sapone è a base di cera d'api sbiancata e ammonium tartrato. Questa cera non contiene oli. Dopo l'asciugatura è insolubile in acqua. Durante la produzione della cera, l'ammoniaca viene bollita. La cera emette un odore di sapone quando è calda. Quando è fredda, il suo odore è quasi impercettibile. Dopo la lucidatura, la superficie diventa priva di odori in pochi giorni. La cera sulla parete ha una stabilità all'invecchiamento eccezionalmente alta.

Nota: La finitura funziona solo su substrati minerali e assorbenti!

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Lucidabile

- Protegge la superficie dell'intonaco
- Può essere diluito con acqua (max. 1:1 a seconda dell'effetto)

CONFEZIONI DISPONIBILI

- Confezione da 0,5 L
- Confezione da 1,0 L

TEMPI E CONSUMO

- **Tempo di lavorazione:** Nessun tempo di pot-life; tempo di lavorazione sulla parete ca. 5-10 minuti (a seconda dell'assorbimento del substrato e della temperatura)
- **Consumo:** ca. 10-20 m² per litro (a seconda dell'effetto e della struttura del substrato)

TEMPI DI ASCIUGATURA

- **Secco al tatto:** ca. 30 minuti a +20 °C e 65% di umidità relativa
- **Lucidabile:** dopo ca. 30-60 minuti a +20 °C e 65% di umidità relativa

---

STOCCAGGIO

12 mesi, conservare in un luogo fresco e asciutto nel contenitore originale. Proteggere dal gelo. Temperatura massima di stoccaggio +30 °C.

SICUREZZA

Le precauzioni di sicurezza sono riportate nel foglio di sicurezza. Assicurarsi di seguire le raccomandazioni per la sicurezza.

SOTTOFONDO

A causa della sua composizione, MF MetalEffect è adatto solo per i nostri sistemi di stucco minerali come MF MurStone, MF MurLime, MF MurClay e MurMarble. Per ottenere una migliore distribuzione della finitura sulla superficie, si consiglia di trattare la superficie con Wax Liquid (trasparente) prima dell'applicazione.

Le raccomandazioni Murface aiutano nella scelta dei lavori preparatori corretti e dei prodotti appropriati.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Applicare MF MetalEffect con un rullo, pennello, spugna o spugnetta, distribuendolo uniformemente. Dopo ca. 30 minuti, la superficie può essere lucidata con una lucidatrice e un disco di lucidatura. Questo rimuove anche eventuali residui di pigmento in eccesso e rende la superficie lavabile.

Nota: Non applicare sotto i +12 °C di temperatura superficiale e +15 °C di temperatura ambiente. L'umidità relativa dovrebbe essere preferibilmente tra il 40% e il 65%, al massimo 75%. Tutte le informazioni si riferiscono a condizioni di ca. +20 °C e 65% di umidità relativa.

SMALTIMENTO

Le piccole quantità di vernice asciutta possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Non versare i residui nel lavandino o nel WC. Per ulteriori indicazioni sullo smaltimento, consultare il foglio di sicurezza.

Per ulteriori dettagli su sicurezza e composizione, consultare l'etichetta o la scheda di sicurezza. Le informazioni si basano su test e condizioni standard. Si consiglia di eseguire test preliminari. Siamo a disposizione per consulenza tecnica.

Versione aggiornata a gennaio 2025 – annulla le versioni precedenti.