

TECHNISCHES MERKBLATT

MF ShabbyEffect

Effektlasur
nach NCS und RAL

Geeignet für:



Wand



Boden



Bad



Indoor

Eigenschaften:



Shabby
Look



Vielfältig
Gestaltbar



Über-
lackierbar



Trocken
12 h



Lagerzeit
6 Monate

Produktdaten

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis**	Reichweite
MF ShabbyEffect	MFSC1100	750 ml in der Dose	Verarbeitungsfertig	ca. 10 - 20 m ²

Anwendung

Farbeffekte für Wand und Boden im Shabbylook. Durch die lange Trocknungszeit lassen sich mit dieser Lasur farbliche Akzente setzen und mit Schwamm, Tuch, Rolle oder Pinsel beliebig nuancieren. Nach der vollständigen Trocknung kann die Oberfläche mit unseren Versiegelungssystemen überlackiert werden.

Untergrund

Auf vollständig getrockneten Oberflächen folgender Produkte anwendbar: MF MurStone, MF MurLime, MF MurClay, MF MurCement, MF Concrete, MF ConcreteFlow, MF Mono, MF Industrial.

Mineralische Spachtelsysteme vor der Verwendung von MF ShabbyEffect mit MF Alkaline vor grundieren.

Verarbeitung

MF ShabbyEffect mit einer Farbrolle, Pinsel oder Schwamm dünn auftragen. Überschüssiges Material mit dem Lasurwischer abtragen. Der Oberflächeneffekt kann innerhalb der Trocknungszeit mit einem Baumwolltuch, einem Schwamm oder Venezianer Kelle beliebig nuanciert werden. Bei strukturierten Oberflächen kann die Lasur an der Oberfläche mit Schleifpapier (K1000) abgetragen werden, so dass der Effekt nur in den Vertiefungen zurück bleibt.

Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Oberflächentemperatur und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal bis 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. +20 °C und 65 % relative Luftfeuchte.

Verarbeitungszeit

Bei 20°C Raumtemperatur ca. 60 Min.

Trocknungszeit

Ca. 12 h je nach Temperatur

Lagerung

Kühl, frostfrei im geschlossenen Behälter, Anbruchgebände kurzfristig verarbeiten.

Lagerzeit

6 Monate

Entsorgung

Eingetrocknete, saubere Leergebinde sind über Sammelsysteme recyclebar.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die unterschiedlichen Bedingungen auf der Baustelle, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Wir stehen gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information Stand Februar 2022 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



MURFACE®
◀ FREE YOUR ROOM ▶

MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: +49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de